

A2

Масло с воском, эффект «лотоса»

Масло с высочайшим водоотталкиванием и высокой прочностью. Глубоко проникает в дерево и защищает от влаги и грязи не только на поверхности, но и изнутри. Придает легкий шелковистый блеск и износостойкость. Применяется для любых поверхностей из дерева в парной и предбаннике бань и саун, а также во влажных помещениях (стены, полы, полки, двери, мебель, банные принадлежности и т.д.). Не желтит древесину. Биозащита достигается за счет блокирования водопоглощения обработанного дерева и применения защитных природных минералов.

Состав

Модифицированные растительные масла (тунговое и др.), карнаубский воск; ускорители высыхания на основе металлов (<0,1%; не содержат свинца); биозащитные минералы; натуральные эфирные масла; очищенный углеводородный разбавитель.

Страна происхождения сырья: Европа.

Нанесение

1. Дерево должно быть чистое, хорошо просушенное, не поврежденное грибом, без синевы. Необходимо удалить старое покрытие. Устранить дефекты, особенно крупного и среднего размера, зашпатлевать и отшлифовать впадины сучков, выбоины, непростроганные участки, глубокие царапины. Затем отшлифовать абразивной бумагой с зерном P120-180.

2. Встряхнуть в банке, открыть, тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем без запаха А5. При необходимости, для колеровки добавить не более 3-5% колеровочной пасты и тщательно перемешать. Можно применять универсальные колеры, либо масляные колеры, а также системы машинной колеровки. После добавления пасты состав длительно и тщательно перемешать, рекомендуется использовать шейкер или другие перемешивающие устройства.

3. Обработку проводить при температуре не ниже +12..15°C. Нанести равномерно кистью или валиком 1-й слой с умеренным избытком, тщательно распределяя вдоль волокон. Как правило, 1 слоя достаточно для защиты дерева. Не ранее чем через 3-6 ч убедиться, что поверхность не липнет и при необходимости аналогично нанести 2 слой для равномерного блеска и повышенной защиты. В местах дефектов (сучки и т.д.) и на торцы можно нанести 3 слой. Поверхность готова к эксплуатации через 2-3 дня (сушка при 20°C и влажности 50-60%), либо через 3-5 дней при 15-20°C. При повышенной влажности сушка замедляется. В течение всего времени сушки необходимо обеспечить доступ свежего воздуха - хорошее проветривание помещения. После нанесения в течение 1-3 недель может сохраняться характерный естественный запах высыхающих растительных масел, который затем полностью исчезает. Перед первым использованием бани необходимо хорошо ее проветрить, после чего протопить, не пользуясь парной.

Полный комплекс свойств покрытие приобретает через 3-4 недели.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промыть растворителем без запаха А5, затем водой с моющим средством, просушить.

Эксплуатация

Влажные помещения рекомендуется проветривать после эксплуатации. При эксплуатации всегда можно локально обновить покрытие одним слоем состава.

Меры предосторожности

Беречь от детей! Горюч! Работать в нитриловых перчатках (стойкие к маслу), вдали от огня, источников искр и раскаленных поверхностей. При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать вдыхания паров и попадания в глаза. При длительной работе для защиты органов дыхания от разбавителя (в составе) использовать респиратор-полумаску с фильтрующим материалом типа А. При возникновении головокружения или затрудненном дыхании работы прекратить, выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть 15 минут проточной водой, обратиться к врачу. Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу. Загрязненную ткань, материалы (опилки, ветошь, одежду) и инструмент сразу промыть растворителем без запаха А5, затем водой с моющим средством, или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛИЦАМ С АЛЛЕРГИЕЙ НА НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

Расход

1 л на 15-20 кв.м в зависимости от впитывающих свойств и обработки поверхности.

Хранить при температуре +5...+35 С. Не рекомендуется замораживать, после размораживания тщательно перемешать. Срок годности 5 лет.

Производитель/импортер: ООО Евротэк, РФ, Ижевск, ул.Мельничная, 46, по лицензии - Originalprodukt: ÖLIA Naturfarben GmbH - Die Herstellung natürlicher Öle und Wachse, Österreich (Австрия).

<http://alfa-natura.com>

Ölia Naturfarben GmbH

<http://oelia.at>

